Casein-Wandfarbe 640

Diffusionsoffene, matte Wandfarbe
Pulverwandfarbe

Für mineralische Untergründe, Gipskartonplatten, Raufasertapeten und Holz. Abtönbar.
10 kg/ 20 l für ca. 180 qm

Anwendungsbereich:
Für weiß oder farbig deckende, diffusionsoffene Anstriche auf mineralischen Untergründen oder fest sitzenden Tapeten. Nicht für Feuchträume geeignet!

Technische Eigenschaften:
Gut deckende Casein-Wandfarbe in Pulverform zum Anrühren mit Wasser. Wasserdampfdurchlässig.

Farbton:
Weiss, matt. Ist fertig angerührt beliebig abtönbar mit Leinos Pigmentkonzentrate

Inhaltsstoffe:
Casein, Kreide, Marmormehl, Kaolin, Kieselgur, Soda und Methylcellulose.
Ohne Zusatz von Konservierungs- und Duftstoffen.
Das Produkt unterliegt nicht derDeco-Paint-Richtlinie.

Untergrund und Vorbereitung:
Noch nicht vollständig abgebundene, sauer oder vor allem stark alkalisch reagierende sowie stark saugende Untergründe müssen vorher mit LEINOS Tiefengrund 620 (Konzentrat auf Wasserbasis) grundiert werden. Ebenso labile Untergründe und sandende Putze vorher mit LEINOS Tiefengrund 620 grundieren.
Nicht haftende Untergründe zuvor entfernen. Der Untergrund muss tragfähig, staubfrei sowie sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Auch muss der Untergrund frei von durchschlagenden Inhaltsstoffen sein. Allgemein auf Altuntergründe zuvor Probeanstrich durchführen.

Verarbeitung:
Streichen, Rollen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.
A: Anrühren: 5 kg Casein-Wandfarbe 640 mit ca. 3,5 Liter Wasser so lange rühren, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind. Danach 30 - 60 Minuten quellen lassen. Anschließend noch einmal 0,5 - 1,5 Liter Wasser zugeben und gut durchrühren. Am besten arbeitet man mit einem Bohrmaschinen-Rührvorsatz.
B: Abtönen: LEINOS Pigmentkonzentrate 668 in der gewünschten Menge zugeben und sorgfältig verrühren.
C: Wegen ihrer Wasserlöslichkeit ist Casein-Wandfarbe für die LEINOS Lasurtechnik nur bedingt geeignet!

Trocknungszeit:
Ca. 16 - 24 Stunden. Für gute Durchlüftung sorgen!

Gebindegrößen und Verbrauch:

1 kg Pulver reicht für ca. 18 m^2 (je nach Mischverhältnis) pro Auftrag, kann aber je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Gebinde		*reicht für...**
2,5kg	(5,0 l)	45 m^2
10kg	(20,0 l)	180 m^2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:
Kühl und trocken. In Pulverform viele Jahre. Im angerührten Zustand umgehend verbrauchen, da keine Konservierungsstoffe enthalten sind.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

GISCODE:
M-DF 01

Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Weitere Wandfarben siehe https://www.leinos24.de

Eigene Farbmischmaschine, fertig farbig gemischte Wandfarben erhältlich.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
Stand: 11.07.2023. Aktuelle, rechtsgültige Merkblätter auf der Leinos Homepage.