Wand-Wachsfinish 350

Zur Nachbehandlung von Wänden mit Leinos Wandfarben und Design*

Erzeugt offenporigen Schutzfilm gegen Schmutz und mechanischen Abrieb.

Anwendungsbereich:
Finish zur Nachbehandlung von Oberflächen, die mit Leinos Naturharzfarbe 660, Lasur-Spachtel 630 oder Wandlasur 646 gestaltet wurden.
*Nicht geeignet auf Kalk- und Silikat.

Technische Eigenschaften:
Offenporiger Schutzfilm aus natürlichen Rohstoffen. Schützt gestaltete Oberflächen gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Erhöht die Wischfestigkeit.

Inhaltsstoffe:
Nussöl, Safloröl, Naturharzester, Mikrowachs, Tonerde, Isoparaffine, Benzisothiazolinon, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max.430 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie “f” ab 2010).

Verarbeitung:
Mit Frottier-Lappen, Rolle oder Pinsel sparsam auftragen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C. Ggfs. nach Durchtrocknung Auftrag wiederholen.

Gebindegrößen und Verbrauch:
Ca. 35 ml/m^2 pro Auftrag. Sparsam verwenden, um Trocknungsstörungen zu vermeiden.
0,75 L ca 21,5 qm
2,50 L ca 71,5 qm
* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:
Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
LEINOS Verdünnung 200.

GISCODE:
Ö 60

Sicherheitshinweise:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 03.03.2023. Aktuelle, rechtsgültige Merkblätter auf der Leinos Homepage.