

Decklack 840

Hochdeckend, seidenglänzend, wetterbeständig

Für Holz, Metall und neutralen Stein. Weiß für Heizkörper geeignet

Für innen und außen.

Aromatenfrei und biozidfrei.



Anwendungsbereich:

Decklackierung für die dekorative Schlussbeschichtung oder den Renovierungsanstrich von Holz-, Metall- oder Steinzeugoberflächen im Innen- und Außenbereich. Decklack Weiß kann für Heizkörper eingesetzt werden. Geeignet für maßhaltige Holzbauteile wie z.B. Fenster und Türen, begrenzt maßhaltige Holzbauteile wie z.B. Gartenhäuser, Dachuntersichten, Außentore und nicht maßhaltige Holzbauteile wie z.B. Zäune, Carports und Palisaden. Nicht geeignet für Beschichtungen von Bodenflächen, auf eloxiertem Aluminium und verzinkten Oberflächen.

Wasserabweisend, elastisch mit guter Härte. Hohes Deckvermögen, gute Kantenabdeckung. Wasserdampfdurchlässig.

Neu entwickeltes Bindemittel auf Pflanzenölbasis.

Technische Eigenschaften:

Aromatenfrei und Biozidfrei,

Hohe Wetter- und Lichtbeständigkeit, vergilbungsarm, hohe Deckkraft/ gute Kantenabdeckung. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine seidenglänzende Oberfläche.

Farbton:

127 Weiß (9010), 913 Schwarz (9005), 733 Anthrazitgrau (7016), 719 Lichtgrau (7035), 612 Tannengrün (6009), 403 Taubenblau (5014), 356 Nordisch Rot (3013), 221 Gelb (1021), 508 Blau (5010), 614 Laubgrün (6002).

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Weitere Farbtöne (Decklack-Mix) folgen.

Beachten Sie die unterschiedlichen Farbdarstellungen je nach Medium, keine Farbgarantie.

Inhaltsstoffe:

Bindemittel auf Pflanzenölbasis, Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Pigmente (je nach Farbton), mineralische Füllstoffe, Additive, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 320 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie E ab 2010).

Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein. Wir empfehlen eine Grundierung mit LEINOS Vorstreichfarbe 810 und einen Zwischenschliff mit 150/180er Körnung. Bei stark saugenden Oberflächen kann ein dreifacher Aufbau mit LEINOS Grundieröl 220, Vorstreichfarbe 810 und Schlusslackierung sinnvoll sein. Bei farbigen Anstrichen kann die Vorstreichfarbe im Verhältnis 10:1 mit Decklack gemischt werden.



Verarbeitung:

Produkt ist verarbeitungsfähig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Auftrag durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit und Haftung mit dem Untergrund zu prüfen.

Während der Verarbeitung/Trocknung Flächen vor Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasserbildung schützen. Zwischen den Arbeitsgängen Grundierung und Zwischenbeschichtung nach der Trocknung leicht anschleifen (P180). Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen!

Nach Bedarf kann ein zweiter Auftrag mit Decklack erfolgen. Der endgültige Glanzgrad stellt sich 2 - 3 Wochen nach der Verarbeitung ein.

Trocknungszeit:

Staubtrocken nach ca. 8 Stunden, griffest nach ca. 12 Stunden. Schleif- und überstreichbar nach 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen. Bei niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Überschreitung der maximalen Schichtstärke kann sich die Durchtrocknung wesentlich verzögern.

Hinweis: Alle Farben und Lacke die erste Zeit schonend behandeln. Die Produkte erreichen erst nach Aushärtung ihre volle Belastbarkeit. Der endgültige Glanzgrad stellt sich erst 2-3 Wochen nach der Verarbeitung ein.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Ca. 75 - 100 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

<i>Gebinde</i>	<i>reicht für...*</i>
0,25l	3 m ²
0,75l	9 m ²
2,5l	29,5 m ²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200.

GISCODE:

BSL10

Gefahrenhinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Cobaltoctoat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.10.2022
Aktuelle, rechtsgültige Merkblätter auf der Leinos Homepage.

Naturharz-Decklack

innen - aussen

0,25 L ca 3,0 qm
0,75 L ca 9,0 qm
2,50 L ca 29,5 qm



10 Standard- Farbtöne



Decklack 9010 weiß



Decklack 6002 laubgrün



Decklack 1021 gelb



Decklack 6009 tannengrün



Decklack 3013 nordisch-rot



Decklack 7035 lichtgrau



Decklack 5014 taubenblau



Decklack 7016 anthrazit



Decklack 5010 blau



Decklack 9005 schwarz



Estrichfarbe
723 anthrazit



Estrichfarbe
715 zementgrau




Estrichfarbe
130 beige



9001 cremeweiß B.1




1013 perlweiß B.1



1015 hellelfenbein B.1



3015 hellrosa B.1



6019 weißgrün B.1



6027 lichtgrün B.1



6034 pastelltürkis B.1



7001 silbergrau B.1



7004 signalgrau B.1



7032 kieselgrau B.1



7038 achatgrau B.1



7040 fenstergrau B.1



7044 seidengrau B.1



7047 telegrau4 B.1



9002 grauweiß B.1

Beachten Sie die unterschiedlichen Farbwiedergaben je nach Medium. KEINE FARBGARANTIE. Keine Rücknahme!
Rundum Natur Heeke Steinfurter Str. 9 48149 Münster 0251 200 7303 info@rundum-natur.de SHOP: www.leinos24.de

Standard Farbtöne 840 Decklack

127 Weiß (9010), 913 Schwarz (9005), 733 Anthrazitgrau (7016), 719 Lichtgrau (7035), 612 Tannengrün (6009), 403 Taubenblau (5014), 356 Nordisch Rot (3013), 221 Gelb (1021), 508 Blau (5010), 614 Laubgrün (6002).
Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Standard Farbtöne 860 Estrichfarbe

723 Anthrazit; 715 Zementgrau; 130 Beige

Pastellfarbtöne Mischmaschine

1013 perlweiß; 1015 hellelfenbein; 3015 hellrosa; 6019 weißgrün; 6027 lichtgrün; 6034 pastelltürkis; 7001 silbergrau; 7004 signalgrau; 7032 kieselgrau; 7035 lichtgrau; 7038 achatgrau; 7040 fenstergrau; 7044 seidengrau; 7047 telegrau4 ; 9001 cremeweiß; 9002 grauweiß; 9048 papyrusweiß. Weitere Pastell-Farbtöne erhältlich, bitte anfragen. (Keine Farbgarantie)!

Weitere Farbtöne Decklack-MIX folgen.