

Schimmelschutzfarbe 695


 $\approx 150 \text{ ml} / \text{m}^2$
 $1 \text{ l} = 6,6 \text{ m}^2$
 $2,5 \text{ l} = 16,5 \text{ m}^2$

Zur Anwendung in Innenräumen gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall

Natürliche, physikalische Wirkung. Frei von Bioziden.

Anwendungsbereich:

In Innenräumen gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall. LEINOS Schimmelschutzfarbe ist gebrauchsfertig eingestellt, lösemittelfrei auf Basis pflanzlicher und mineralischer Rohstoffe, diffusionsoffen. Die Farbe besitzt eine Trockendeckkraft. Feuchte Stellen an der Wand zeichnen sich transparent ab. Aufgrund ihrer Wirkungsweise ist die Farbe nicht waschfest.

Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei. Die Wirkung beruht auf einem Kristallisationsprozess, bei dem die Zellen der Organismen (Schimmel, Algen, Pilze etc.) sicher zerstört werden.

Farbton:

Weiß. Abtönung mit Abtönfarbe möglich.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Kieselsäure, Kochsalz, Calciumsulfat, Cellulose, Stärke, Titandioxid und Pflanzenauszüge. Dieses Produkt enthält max. 1,0g/l VOC. EU- Grenzwert für dieses Produkt (Kat.a): 30g/l (2010).

Untergrund und Vorbereitung:

Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei, trag- und mäßig saugfähig, frei von Trennmitteln, Rissen und Ausblühungen sein.

Kalk- und Silikatfarben allgemein neigen zur Antrocknung an Deckel und Gebinderänder. Es ist unerlässlich in diesen Fällen die Farbe zuvor durch ein Sieb zu geben. Als Rolle verwenden Sie vorzugsweise alkalibeständige, längerflorige Walzen.

Verarbeitung:

Bei Raumtemperaturen über 12°C. Mit Rolle, Pinsel oder Airlessgerät. Farbe vor Gebrauch gut aufrühren. Volle Deckkraft ist erst nach der Trocknung sichtbar. Vor der Trocknung sieht die Farbe wie ein nichtdeckender Anstrich aus. 2 Anstriche sind erforderlich, damit eine sichere Wirkung eintritt. Wichtig: Schwere Bauschäden, Feuchtigkeitsquellen etc. müssen behoben werden. Überstreichbar mit Leinos Wandfarben.

Trocknungszeit:

Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte. Trocknung nach wenigen Minuten - hohe Feuchtigkeit führt zur Verlängerung der Trockenzeit. 2. Anstrich nach 2 - 3 Stunden.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Abhängig von Untergrund und Auftragstechnik. Richtwert 1 l reicht für ca. 6,5 m² pro Anstrich. Genauen Wert am Objekt ermitteln.

Gebinde	reicht für...*
1l	6,61 m ²
2,5l	16,5 m ²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich



Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschlossen halten.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 20

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Warme Seifenlauge.

GISCODE:

M-DF 01

Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Merkblätter auf der Leinos Homepage. Stand: 17.10.2015
